Mousse expansive



Description

Mousse polyuréthane à durcissement rapide. Conforme à la Classe d'incendie B2.

Domaine d'application

Pour isoler, étancher et colmater des joints, raccords, fentes, trous et fissures, entre autres dans des cloisons de séparation, châssis de fenêtre ou de porte, planchéiage de combles, cheminées, lucarnes et passages de conduits, tuyaux, câbles et fils électriques. Adhère à un grand nombre de matériaux de construction tels que bois, béton, pierre, maçonnerie, plâtre, métaux, verre et divers plastiques (polyester, polystyrène, PVC). Ne convient pas à feuille de polyéthylène, mastic silicone ou P.T.F.E.

Données techniques

Couleur: Crème

Spécifications particulières: Absorption d'humidité : 1%. Valeur d'isolation : 32 mW/m.K (DIN52612).

Conditions de stockage : Conserver en position verticale dans un emballage bien fermé dans un endroit sec à une température entre +5° C et +25° C.

Propriétés :
· Résiste au rétrécissement
· Bon pouvoir colmatant
· Valeur d'isolation élevée
· Classe d'incendie B2
· Peut être peint
· Résiste à l'eau
· Résiste aux produits chimiques
· Sans CFC- ni HCFC (sans danger pour la couche d'ozone)

Utilisation

Conditions de mise en œuvre: Utiliser uniquement à des températures entre +5° C et + 35° C

Protection personnelle: Porter des gants, des lunettes de sécurité et veiller à une ventilation suffisante.

Exigences des surfaces: Le support doit être bien propre et exempt de graisse. Humidifier légèrement les supports secs.

Mode d'emploi: Bien agiter avant chaque utilisation (10-20 fois). Tenir l'aérosol à l'envers pendant la pulvérisation. Remplir le joint ou l'espace d'environ 50%. Pour remplir des volumes plus importants, appliquer la mousse en plusieurs couches et laisser gonfler. De nouveau humidifier entre chaque couche. Après durcissement, la mousse peut être coupée, percée et peinte et, au besoin, recouverte d'une couche de plâtre.

Taches/restes: Directement éliminer les taches humides avec de l'acétone. Les taches durcies ne peuvent être éliminées que mécaniquement.

Certifications

Produit conforme à la DIN 4102-1: Combustibilité de matériaux de construction, classification B2: ignifuge.